

MA

2006120155Z

有效期: 2020年12月31日

上海质量技术监督局核发


上海不锈钢产品质量检验中心

Center for Quality Testing of Stainless Steel Products, Shang Hai

INSPECTION CERTIFICATE
质量检验报告书


第一页共一页

样品名称 / Name of Article		数量 / Qty	Certificate No		XYH 20201155
S/S 304/304L Sch10s 90°L/R ELBOW			Contract No		20200218-6649827
1	1-1/4"	150	钢号 / Grade		SUS304/304L
2	1-1/2"	200	检验依据		GB/T12459-2017 [不锈钢
3	2"	200	Standards		的光电发射光谱分析方法]
4	3"	150	样品质量		良好
5	4"	100	样品编号		EA 827235 ZX
6	5"	80	检测类别		委托检验
7	6"	50	检测日期		2020年2月18日
8	8"	20			
9	12"	10	样品名称 / Name of Article		数量 / Qty
10	16"	8	S/S 304/304L Sch10s EQUAL TEE		
			1	3/4"	50
S/S 304/304L Sch10s CONCENTRIC REDUCER			2	1"	50
1	1" x 1/2"	50	3	1-1/2"	50
2	1-1/2" x 1"	50	4	2"	10
3	3" x 2"	50	5	3"	30
4	3" x 2 1/2"	20	6	4"	30
5	4" x 2"	20	7	6"	20
6	4" x 3"	30	8	8"	12
7	5" x 4"	10			
8	6" x 4"	15	S/S 304/304L Sch10s JIS10K STUB END		
9	6" x 5"	10	1	3"	80
10	8" x 6"	10	2	4"	120
11	10" x 6"	5	3	6"	100
			4	8"	120
S/S 304 Sch40s CONCENTRIC REDUCER			5	12"	10
1	5" x 4"	10			
2	6" x 4"	15	S/S 304 Sch10s END CAP		
			1	6"	50
S/S 304/304L Sch40s 90°L/R ELBOW					
1	1 1/2"	100	S/S 304 Sch10s REDUCING TEE		
2	3/4"	100	1	1" x 1/2"	50
3	1"	100	2	2" x 1"	50
4	2"	100	3	3" x 1"	20
5	3"	100	4	3" x 2"	30
6	4"	20	5	4" x 2"	50
7	6"	10	6	5" x 3"	5
8	10"	12	7	6" x 3"	5
9	12"	6	8	6" x 4"	5



化 学 成 份								
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
实测值 (%)	0.048	0.679	1.919	0.037	0.026	8.244	18.321	-
	V	Cu	Ti					
实测值 (%)	-	-	-					

批准: 周俊建





3274441088Z

有效期: 2018年12月31日

上海质量技术监督局核发

上海不锈钢产品质量检验中心
Center for Quality Testing of Stainless Steel Products, Shang Hai

INSPECTION CERTIFICATE
质量检验报告书

第一页共一页

	样品名称 / Name of Article	数量 / Qty		Certificate No	18534227
	S/S 304/304L Sch10s 90°L/R ELBOW			Contract No	T03 2801665
1	1/2"	200		钢号 / Grade	SUS304/304L
2	1"	300		检验依据	GB/T11170-1989 [不锈钢
3	2"	500		Standards	的光电发射光谱分析方法]
4	3"	200		样品质量	良好
5	4"	200		样品编号	EA 817995
	S/S 304/304L Sch10s EQUAL TEE			检测类别	委托检验
				检测日期	2016年4月20日
				样品名称 / Name of Article	数量 / Qty
1	1"	50		S/S 304/304L Sch10s JIS10K STUB END	
2	1-1/2"	50		4"	150
3	2"	120	2	5"	20
4	3"	50	3	6"	40
5	8"	15	4	8"	40
6	10"	10			
	S/S 304/304L Sch10s CONCENTRIC REDUCER			S/S 304/304L Sch40s 90°L/R ELBOW	
1	6" X 4"	20	1	3/4"	100
			2	1"	250
	S/S 304/304L Sch10s End Cap		3	1-1/2"	100
1	1/2"	100	4	2"	300
2	3/4"	50	5	8"	20
3	4"	50			
4	5"	20			
5	6"	20		S/S 304/304L Sch40s EQUAL TEE	
6	8"	50	1	3/4"	50
			2	1-1/2"	50
	S/S 304/304L Sch10s JIS10K STUB END		3	2"	100
1	1"	50	4	3"	30
2	2"	200	5	4"	20
3	2-1/2"	50			
4	3"	150		S/S 304/304L Sch40s CONCENTRIC REDUCER	
			1	4" X 2-1/2"	10

	化 学 成 份							
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
实测值 (%)	0.030	0.911	1.789	0.042	0.029	8.111	18.833	-
	V	Cu	Ti					
实测值 (%)	-	-	-					

批准:

